



HBV LASSEX - KARTA TECHNICZNA (Tłumaczenie NL-PL)

1. OPIS

LASSEX jest jednoskładnikową farbą podkładowo –
nawierzchniową .

W celu uzyskania powierzchni wizualnie lepszych stosować
dodatkowo fraby typowo nawierzchniowe .

2. SKŁAD

Pigmenty z zawartością Tytanu wolne od związków ołowiu.

Na bazie żywicy alkidowej modyfikowanej olejem organicznym.

3. ZASTOSOWANIE

Do wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych , rur , dachów,
gdzie istnieje potrzeba silnego podkładu antykorozyjnego .

4. DANE TECHNICZNE

- Szary , czerwony tlenkowy
- Powierzchnia – półmat
- Gęstość 1,41 kg/l
- Punkt zapłonu 49 stopni
- Zalecana grubość od 35 µm do 80 µm – przy powierzchniach wilgotnych.
- Powierzchnia malowania około 10m²/l przy grubości 35 µm

- Limit zawartości LZO – 39g/l

5. SCHNIĘCIE

- Powierzchniowo 2h
- Dotyk 6h
- Całkowite 24h

6. SPOSOBY ZASTOSOWANIA

Nakładać pędzlem , wałkiem lub kompresorami malarskimi w tym airless i innymi , przed aplikacją odpowiednio rozcieńczyć (uniwersalnym lub poliwinylowym) w proporcji 10 – 22 %

Powierzchnię najlepiej oczyścić i przygotować do malowania według podstawowych zasad profesjonalnego malowania .

Dla trwałego długoterminowego efektu malować 2 -3 nawierzchnie .

7. KLASA ADR

UN 3082

Chociaż informacje i zalecenia zostały przedstawione w dobrej wierze i są uważane za prawidłowe, HBV Coating nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do kompletności lub dokładności – INFORMACJA

Ponieważ jednak produkt jest używany w warunkach poza naszą kontrolą, nie możemy zagwarantować niczego poza jakością samego produktu.

